

# ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА EUROTOP L2

Защищает от конденсата, который оседает на внутренней стороне кровельного материала, создавая благоприятный микроклимат в доме.

## Размеры

1,5x50 м

- Температурный режим использования -40 ... +120°C;
- 3-слойная пленка из полипропилена;
- Функциональный слой изготовлен из полипропилена;
- Устойчивость на разрыв: продольное 200Н/5 см, поперечное 120 Н/5 см;
- Отличная паропроницаемость. Sd = 0,015 м.;
- Вес: 90 г/м2.

Диффузионные пленки характеризуются уникальным сочетанием водоупорности и воздухонепроницаемости с отличной пропускной способностью для водяного пара. За счет этих качеств диффузионные плёнки защищают конструкцию и теплоизоляцию кровли как от протечек и конденсата снаружи, так и от накопления водяного пара изнутри.

Высокая паропроницаемость пленок позволяет укладывать их напрямую на утеплитель. Это позволяет использовать более толстый теплоизоляционный слой и приводит к экономии энергии.

Практически полная воздухонепроницаемость пленок благоприятно сказывается на сохранении нормальной температуры внутри утеплителя.

- Сопротивление воздействию УФ-лучей 3 месяца.
- Площадь рулона 75м2.
- Гарантия 5 лет.

**Отличие от других плёнок:** Младшая модель в линейке диффузионных ветроводозащитных пленок EUROTOP. Обладает превосходной прочностью и эластичностью при сравнительно небольшой плотности. Полностью соответствует требованиям СП 17.13330.2017 "Кровли" по техническим характеристикам.

**Область применения:** мембраны EUROTOP (L2, N15, N35, N50) применяются в качестве подкровельной гидроизоляции на скатной кровле, межэтажном перекрытии, утепленном вентилируемом фасаде и в каркасном домостроении.

**Совет профессионалам:** плёнку стоит укладывать зелёной стороной с текстом наверх.

Обязательно проклеивайте полотна для улучшения воздухоизоляционных и гидроизоляционных свойств подкровельного слоя.

[Инструкция по монтажу Eurotop L2]
[Другие инструкции и рекомендации для пленок здесь]

| | | |
|---|---|---|
| Вес, г/м2<br>**90** | Структура материала<br>**3-слойная мембрана из полипропилена** | Эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара Sd, м<br>**0,015** |
| Сопротивление на разрыв (продольное/поперечное), Н/5 см<br>**200/120** | Температурный режим использования<br>**от -40°С до +120°С** | Сопротивление воздействию УФ-лучей, мес.<br>**3** |
| Группа горючести<br>**Г4** | Размеры рулона (ширина х длина), м<br>**1,5 х 50** | Площадь поверхности, м²<br>**75** |