
ONDUTISS by Onduline
строительные мембраны, плёнки и ленты

Гидроизоляция (D)
ONDUTISS SMART D

Функции гидроизоляционной плёнки:
• защищает чердак от подкровельного конденсата и осадков,
• отводит тепловой поток от кровли и снижает риск образования наледи и сосулек,
• в качестве пароизоляции, защищает утеплитель от пара и воды изнутри помещений.

Области применения гидроизоляционной плёнки:
• неутеплённые кровли с металлическим или иным покрытием,
• утеплённые цокольные перекрытия,
• гидроизоляция полов влажных помещений,
• паро-гидроизоляция плоских кровель,
• пароизоляция стен, кровли, перекрытий.

Для упрощения оценки сохранения свойств плёнки под солнцем после монтажа воспользуйтесь специальным УФ-стикером, нанесённом на упаковку, подробнее о нём читайте здесь.



Смотрите подробные видеоинструкции на YouTube-канале ondutiss.pro

Технические характеристики	Намотка 30 м²	Намотка 70 м²
Цена за рулон*	1200 - 1350 руб.	2700 - 3050 руб.
Цена за метр квадратный*	40 - 45 руб.	38 - 44 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 590 / 400	не менее 590 / 400
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 5	не более 5
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 52	не менее 52
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 40	не менее 40
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод B	≥ 7000	≥ 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод A	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	30	30
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Площадь, м², ГОСТ 2678		
Ширина, м,ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Вес рулона, кг	2.7	6

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

